

Einsatzbereich

- Lackkartusche zur Verarbeitung im Handspritzapparat **KING**.
- Für feine Lackier-, Retuschier- und Instandsetzungsarbeiten.
- Kleinteilelackierungen bzw. Versiegelungen.

Produkteigenschaften

- 1K-Acryllack auf Wasserbasis.
- Schneller Kartuschenwechsel.
- Einfaches Handling.
- Hohe Ergiebigkeit.
- Nur bedingt PVC-fest (Fenster-/Türendichtungen).
- Gute Licht- und Witterungssechtheit.

Hinweise zur Verarbeitung im Spritzapparat KING

Die zu lackierenden Teile müssen sauber, trocken, staub-, silikon- und fettfrei sein. Vor jeder Öffnung den KING von der Druckluftversorgung trennen. Dazu den Schiebering an der Blitzkupplung nach oben schieben und danach den Schlauch vom KING trennen. Kartusche mit geschlossenem Verschluss ca. 30 Sek. aufschütteln. Rührkugeln müssen hörbar sein. Verschlusskappe abziehen und die Kartusche nach oben senkrecht in den KING einschieben (Spritzdüse des KING nach oben) – siehe S.17 Krautzberger Betriebsanleitung. Die Führungsstifte im KING verhindern ein Verdrehen der eingesetzten Kartusche.

WICHTIG: Kartusche ist nur nach hörbarem Einrasten (Klick) korrekt montiert.

Im Fall der Verunreinigung des Innenraums, den KING in alle Einzelteile zerlegen und die verschmutzten Teile mit König-Reinigungslösung reinigen (siehe Bedienungsanleitung **S.24 Punkt 7.4.1.1**). Das Spritzbild kann je nach Bedarf angepasst werden. Dazu lassen sich Zerstäuberluftdruck, Nadelhub (Materialmenge), Abstand zur Oberfläche und Düsengröße variieren.

Nach der Verarbeitung sollte eine Reinigungskartusche eingesetzt und der Spritzapparat mittels Durchspülen komplett gereinigt werden. Kartuschen sind nicht wiederbefüllbar.

Kontakt von Lösemitteln mit den Dichtungen vermeiden, da diese sonst aufquellen bzw. verspröden. Arbeitsdruck 0,5-2,0 bar.

Detaillierte Angaben zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung des Apparateherstellers.

Produktdaten

Empfohlene Verarbeitung: bei 18-25°C und 55-65% rLF
Staubtrocken: nach ca. 2-4 Minuten
Griffest: nach ca. 5-10 Minuten
(Werte abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke) gut
Lichtecktheit: gut
Witterungsbeständigkeit: gut
Lagerfähigkeit: mindestens 2 Jahre
(im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)

Vor Frost schützen!

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- Lack nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel-Nr. EAK 080111 – *Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten* – entsorgt werden.
- Genauere Informationen hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt oder fragen Sie Ihr zuständiges Abfallwirtschaftsamt.

Lieferform

Auf Anfrage.

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.heinrich-koenig.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Heinrich König & Co. KG

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden

Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11

E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Stand 31/16