

Einsatzbereich

- Decklackstift zum Einfärben von Gehrungsnuten auf folienkaschierten PVC-Fensterprofilen und -türen.
- Für den Innen- und Außenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Pigmentierter Decklack auf Acrylbasis.
- Schnell trocknend.
- Gute Deckkraft.
- Hohe Ergiebigkeit.
- Gute PVC-Festigkeit (Fenster-/Türdichtungen).
- Gute Lichtechtheit und Witterungsbeständigkeit.
- Geprüfte Qualität (ift-Rosenheim).

Verarbeitungshinweise

Die einzufärbenden Teile müssen trocken, staub-, silikon- und fettfrei sein.

Den Stift vor jedem Gebrauch für etwa 30 Sekunden aufschütteln. Die Rührkugeln müssen deutlich hörbar sein. Im Stift kann sich durch äußere Einflüsse (Wärme) ein Überdruck aufbauen. Um ein Klecksen beim Aktivieren bzw. Anpumpen zu verhindern, muss ein Druckausgleich vorgenommen werden. Die Stiftkappe abnehmen und Stift mit der Spitze nach oben (am besten in ein Tuch) halten. Durch kurzes Drücken auf "P" wird der Stift hörbar entlüftet.

Den Stift zur Aktivierung mit der Spitze nach unten halten. Durch vorsichtiges Drücken auf "P" wird die Spitze langsam mit Lack gefüllt. Gegebenenfalls überschüssigen Lack an einem Tuch abstreifen. Die Stiftspitze in einem flachen Winkel (etwa 45°) mit leichtem Druck aufsetzen. Das Ventil öffnet sich und der Lack fließt gut dosiert und kontinuierlich nach.

Vermeiden Sie während des Applizierens das Pressen auf "P" – dies kann zu unkontrollierbarem Lackfluss führen.

Durch die Form der Spitze können Sie auch sehr gut an schwierigen Stellen (Ecken, Engstellen) exakt arbeiten. Auch unterschiedliche Strichbreiten sind leicht zu erzielen.

Bei längerem Nichtgebrauch des Stiftes, bei Pigmenttrennung in der Spitze oder bei Verschleißanzeichen die Spitze einfach gegen eine neue austauschen.

Produktdaten

Verarbeitung:	bei 18-25°C und 55-65% r.LF
Staubtrocken:	nach ca. 2-5 Minuten
Griffest:	nach ca. 5-10 Minuten
Durchhärtung/Haftung:	nach ca. 24 Stunden (Werte abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke)
Ergiebigkeit:	ca. 25m/Stift voll deckend
Lichtechtheit:	gut
PVC-Festigkeit:	gut
Wetterechtheit:	gut (ift-Rosenheim, Prüfnr. 12-001800-PR02)
Lagerfähigkeit:	mindestens 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- Lack nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel-Nr. EAK 080111 – *Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten* – entsorgt werden.
- Genauere Informationen hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt oder fragen Sie Ihr zuständiges Abfallwirtschaftsamt.

Lieferform

Auf Anfrage

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.heinrich-koenig.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Heinrich König & Co. KG
An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden
Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11
E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Stand 28/16