

## Einsatzbereich

- Zur Instandsetzung von Beschädigungen wie z.B. Kratzern, Kantenabspaltungen, Druckstellen und tieferen Schäden.
- Für höher belastete Oberflächen im Außenbereich (z.B. Fenster und Haustüren aus Holz und Kunststoff, Gartenmöbel etc.) und im Innenbereich (Treppen, Fußböden aus Holz und Laminat, Arbeitsplatten etc.).
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

## Produkteigenschaften

- Mischung aus hochwertigen, mineralischen Wachsen mit Kunststoffanteilen, eingefärbt mit Erd- und Oxidfarben.
- Fest und belastbar.
- Hitzebeständig bis ca. 110°C.
- Gute Haftungseigenschaften.
- Überlackierbar mit allen König-Lacken.
- Farbtöne sind beim Schmelzen untereinander mischbar.
- Gute Elastizität.
- Nicht maschinenschleifbar.

## Verarbeitungshinweise

Grundsätzlich lose und gesplitterte Teile entfernen und die Schadensränder senkrecht nach unten abstechen (künstliche Oberflächen) oder rund drücken (Massivholz und Furnier). Vor der Befüllung sollte der Untergrund "abgesperrt" werden und trocken sein. Helle Schadensränder vorher entsprechend dem Grundton mit König-Retuschierprodukten einfärben.

Hartwachs PLUS mit dem Schmelz-Wichtel (mittlere Stufe) oder Schmelz-Kobold (Stufe Hartwachs PLUS-Schellack) verflüssigen und schichtweise in die Schadstelle einbringen. Nicht zu heiß arbeiten (Hartwachs PLUS wird zähfließend verarbeitet), um Blasenbildung zu vermeiden.

Das Eindrücken des angeschmolzenen Waxes (leicht erkaltet) mit der Füllstoff-Hobelspitze verringert die Haftung im Schaden.

Überschüsse mit dem Füllstoff-Hobel "abhobeln" (spitze Rillen in der Fläche, abgerundete Rillen an Kanten verwenden).

Mit Ansatzlos PLUS (innen) bzw. Klarlack PLUS (für innen und außen!) wird die Instandsetzung versiegelt und der Glanzgrad angepasst. Nicht zu „nass“ lackieren, sondern in 2-3 Schichten im Abstand von 30-40 cm „abnebeln“.

## Produktdaten

- Erweichungspunkt:** 105-110°C (ISO 2207)  
**Tropfpunkt:** 115-120°C (DIN 51801)  
**Temperaturbeständigkeit:** Formstabil von -20°C bis +110°C.
- Mechanische Festigkeit:** sehr gut  
**Außenanwendung:** lichteht und witterungsstabil
- Überlackierbarkeit:** mit allen König-Lacken überlackierbar
- Haftung:** gute Haftung auf vielen Kunststoffen, Weich- und Harthölzern
- Lagerfähigkeit:** unbegrenzt (im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)

## Arbeitsicherheit / Sicherheitsratschläge

- Verbrennungsgefahr bei der Verarbeitung.
- Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

## Entsorgungshinweise

- Es sind keine besonderen Entsorgungsvorschriften zu beachten. Kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

## Lieferform

Auf Anfrage.

Weitere Informationen im Internet unter  
[www.heinrich-koenig.de](http://www.heinrich-koenig.de)

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



**Heinrich König ; a Vc` & Co. KG**  
An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden  
Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11  
E-Mail: [info@heinrich-koenig.de](mailto:info@heinrich-koenig.de)

2021.43